# クレーサンドの泥水性状と粒度分布

## 鉱物結晶が微細で粘稠性に富んだTACクレーサンド

## ●概 要

タックのクレーサンドは、セリサイト(絹雲母系粘土)とモンモリロナイトを主成分とする無機系無公害の 材料です。 鉱物結晶が微細で粘稠性に富んでいるため、粘土・ベントナイトのプレミックス品として鉱物 系の添加材や泥水材はもとより、各種注入用材料として幅広い用途に利用されています。

## ●お客様のメリット

○ 各土層に適したクレーサンドを用いることで、様々な土層に対応する泥水を作液できます。

#### 泥水性状の配合および測定例(練混ぜ水:水道水)

- ▶ 測定時の清水ファンネル粘度は、Fv=18.3~18.6 秒。
- ▶ 所定の泥水配合 1L を家庭用ジューサーミキサーで 60 秒撹拌したものを測定。
- ▶ ろ過試験の測定値は、0.3MPaにて 7.5 分間経過後のろ水量(ケーキ厚)×2倍。
- ▶ ブリーディング率 Br は、500ml メスシリンダーに泥水を採取して上澄み液を測定。

D <i>D</i>		試験ケース 上段: 泥水比重、下段: 泥水配合(kg/m³)							
品名 (推奨土層)	試験項目	1.025	1.05	1.075	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30
		40	81	122	163	244	325	406	488
	FV (秒)	21.8	33.1	測定 不可					
TAC-α II	ろ水量(ml)	9	7	5					
(シルト層)	ケーキ厚(mm)	1.2	2.0	2.8					
	Br (%) 1h、2h、3h	0,0,0	0,0,0	0,0,0					
TAC-α (シルト層)	FV (秒)		21.1	25.5	31.5	測定 不可			
	ろ水量(ml)		10	4	6	6			
	ケーキ厚(mm)		1.4	1.1	2.6	2.6			
	Br (%) 1h、2h、3h		0,0,0	0,0,0	0,0,0	0,0,0			
TAC-β II (全土層)	FV (秒)				20.8	22.5	28.5	64.6	測定 不可
	ろ水量(ml)				12	8	6	4	2
	ケーキ厚(mm)				1.9	2.0	2.0	1.7	2.9
	Br (%) 1h, 2h, 3h				3,4,6	2,2,3	0,0,0	0,0,0	0,0,0
TAC-β (砂礫層)	FV (秒)				19.0	20.2	24.6	27.8	28.8
	ろ水量(ml)				20	14	6	8	6
	ケーキ厚(mm)				1.2	4.2	1.0	1.2	2.3
	Br (%) 1h、2h、3h				5, 7, 10	5,6,9	0,0,0	0,0,0	0,0,0

## クレーサンド粒径比較

- ▶ 測定には、レーザ回折/散乱式粒度分布測定装置 LA-920 HORIBA を使用。
- ▶ 分散媒に清水を使用し、分散媒にクレーサンド粉体を直接投入することで測定。
- 推奨対象地盤は、グラウタビリティー比(GR=D<sub>15</sub> / G<sub>85</sub> )から判断した。
  (D<sub>15</sub>: 対象地盤の粒径加積曲線の 15%粒径、G<sub>85</sub>: 泥水の粒径加積曲線の 85%粒径)
  GR=14~16 が過剰間隙水圧の発生量が最も少なくなることにより、推奨対象地盤 D<sub>15</sub>を D<sub>15</sub> = GR × G<sub>85</sub> で算出する(下表)。

※参考文献: 土木学会論文集 Vol.1996、p129-138「砂質地盤における泥水式シールドの適正泥水性状に関する研究」

#### クレーサンド粒径による推奨対象地盤の比較

測定項目		10%粒径	30%粒径	50%粒径	60%粒径	85%粒径	推奨対象地盤
材料名		(G <sub>10</sub> )	(G <sub>30</sub> )	(メジアン径)	(G <sub>60</sub> )	(G <sub>85</sub> )	(D <sub>15</sub> )
TAC-α II		0.6 μm	1.2 µm	2.2 μm	2.8 µm	4.7 µm	66 <b>~</b> 75 µm
TAC-α	山形産	1.4 µm	2.2 µm	3.1 µm	3.5 µm	5.0 μm	70∼80 µm
	九州産	1.5 µm	2.5 μm	3.5 µm	4.0 µm	5.7 μm	80∼91 µm
	岡山産	1.8 µm	2.7 µm	3.5 µm	4.0 µm	5.6 µm	78 <b>∼</b> 90 µm
TAC-β II		2.0 μm	3.2 µm	4.3 µm	5.0 µm	7.5 µm	105 <b>∼</b> 120 µm
TAC-β		2.1 µm	3.4 µm	4.8 µm	5.7 µm	9.4 µm	132 <b>∼</b> 150 µm

#### ●特 徴

#### クレーサンドの製品性能

品名		真比重	粒度	膨潤力	水素イオン濃度	鉱物組成	
		(g/cm³)	但反	(ml/2g)	(Hq)	业 / 加 和 八	
TAC-α II		2.6±0.05	#325	11.0	9.8	モンモリロナイト	
TAC-α	山形産		#270	10.2	10.0	モンモリロナイト	
	九州産	2.6±0.05	#250	9.9	10.2	モンモリロナイト	
	岡山産			#250	10.0	10.1	モンモリロナイト
TAC-β II		2.6±0.05	#250	7.0	9.0	セリサイト、モンモリロナイト、石英	
TAC-β		2.6±0.05	#200	4.5	8.8	セリサイト、モンモリロナイト、石英	

荷姿:ジェットパックバラ(10t単位)、フレコンバック(1,000kg 詰)、紙袋(25kg 詰)

#### クレーサンドの化学組成例(%)

SiO <sub>2</sub>	$Al_2O_3$	CaO	MgO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	K <sub>2</sub> O	Ig-loss
58 <b>~</b> 72	17~22	0.9~1.3	0.5~0.7	4.0~5.5	2.8~3.1	5.5 <b>~</b> 7.5

